

特徴

- 内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。
補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。

用途

- 土木建設工事・化学工場・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。
その他一般ホース用としてもご使用下さい。

呼び	内径	外径	補強層数 (P)	許容圧力常温	許容曲げ半径	設計破壊圧力 MPa	重量 kg/m	定尺 m
	mm	mm		MPa	常温 mm			
12	12.7	21.5	3P	0.3	120	3.6	0.30	20
※ 15	15.9	24.5	3P	0.3	150	3.1	0.35	20
※ 19	19.0	28.5	3P	0.3	190	2.7	0.48	20
※ 25	25.4	35.5	3P	0.3	250	2.1	0.65	20
※ 32	31.8	44.0	3P	0.3	320	1.7	0.97	20
※ 38	38.1	51.0	3P	0.3	380	1.4	1.23	20
※ 45	45.0	58.0	3P	0.3	450	1.2	1.46	20
※ 50	50.8	65.0	3P	0.3	500	1.1	1.78	20
※ 65	63.5	80.5	3P	0.25	780	0.9	2.64	20
※ 75	76.2	93.0	3P	0.2	900	0.8	3.07	20

※印は通常在庫品です。

※流体⇒水

※デリバリー専用(0.2~0.3MPa)

※最高使用温度⇒60℃

※使用温度範囲⇒-20~60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)

※内外面の寸法公差についてはお問合せ下さい。

※標準仕様以外の寸法も製作いたします。

